weberad fibre mortier 6mm

Microfibre synthétique

100 g

DOMAINE D'UTILISATION

- Planchers de béton
- Mortiers renforcés
- Semelles

LIMITES D'EMPLOI

- Les fibres n'assurent pas un renforcement structural du béton, mais peuvent se substituer aux treillis anti-fissuration lorsque ce dernier est utilisé afin de limiter les risques de fissuration plastique.

PERFORMANCES

- Densité (20° C) : 0,91
- Point de fusion : >163°C
- Longueur : 6 mm
- Diamètre nominal : 34 microns
- Module de Young : 3.6-3.9 GPa

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- NF EN 14889-2

APPLICATION

1
- Dosage :

Pour limiter la fissuration, utilisez 6 sachets de 100 g par m3 de béton (maxi 900 g/m3).
Prévoir environ 100 à 200 g fibres par sac de ciment de 35 kg.

- Mélangeur :

weberad fibre mortier 6mm est ajouté de préférence avec les agrégats. Un temps de mélange minimum de 30 secondes est recommandé.

- Camion malaxeur :

weberad fibre mortier 6mm est à ajouter dans le camion, un temps de mélange minimum de 10 min est recommandé. **weberad fibre mortier 6mm** peut diminuer la maniabilité du béton (en cas d'utilisation à forte dose), ce phénomène peut être facilement compensé par l'utilisation de **weberad superplastifiant**.

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

Cartons de 40 poches de 100 g (palette de 20 cartons).

Conservation

- Produit non périssable, à stocker à l'abri de l'humidité.

Couleur : Blanc

+ PRODUITS

- ✓ **Augmente la capacité de déformation des mortiers**
- ✓ **Améliore la résistance à l'abrasion et aux chocs**

SACHET BAC DE TRI

FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ — DISTRIBUTEUR ou PLATEFORME ou DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Date de parution : 30/09/2024
www.fr.weber

weber SAINT-GOBAIN